

分類 0521

Kanae Paint  
ISO9001  
認証取得

# K R マリンペイント

【系 統】塩化ゴム系上塗り塗料

【特 徴】 速乾性です。  
耐候性が優れ、下塗り塗料との組合せで大気汚染、防食環境下ですぐれた耐久性を発揮します。  
耐海水性、耐水性、耐薬品性が良好で、また乾湿交番性にも優れています。  
密着性が良好です。

【用 途】船舶内外部、橋梁、タンク、一般鉄鋼構造物、電力設備構造物

【塗料性状】色 ----- 各色  
密 度(20 ) ----- 1.26(白)  
粘 度(20 ) ----- KU 73  
標準塗付量 ----- 160g/m<sup>2</sup>  
理論塗付量 ----- 107g/m<sup>2</sup>  
膜 厚 ----- Dry 35 μm Wet 125 μm

温 度 ( )		5	20	30
乾燥時間	指 触	40 分	30 分	20 分
	半硬化	6 時間	3 時間	2 時間
塗装間隔	最 短	10 時間	8 時間	6 時間
	最 長	-	-	-

引 火 点 ----- 23 爆発限界(容%) ----- 下限 1.0 上限 7.0  
消防法分類 ----- 第2石油類 有機溶剤区分 ----- 第2種有機溶剤

【塗装条件】気 象 ----- 湿度 85%以下  
塗 装 法 ----- エアレススプレ - 、ハケ塗、ロ - ラ - 塗  
希 釈 シンナ - ----- K R マリンシンナ -  
希 釈 率 ----- エアレススプレ - 0-5% ハケ塗 0-5%  
エアレス条件 ----- 二次圧 140kg/cm<sup>2</sup>以上 チップNO 163-719-721  
ガン移動速度 80-100m/秒

【適合する主な下塗り塗料】K R マリンプライマ - 、カナエポ - ト A / C ・ HB、  
K R - A / C 各種、エポノックス#87A R、  
K T コ - ト#700 C L

【荷 姿】 20kg (黒、赤、ブル - 18kg) 4 kg